

# Coats® Nylbond™

Coats Nylbond - это проклеенная нейлоновая нить, изготовленная из предварительно стабилизированного непрерывного нейлона 6.6. Она чисто обрезается при обрезке нити без расслоения слоев и обеспечивает превосходную стойкость к истиранию в шитом изделии.

COATS  
nylbond




BONDED  
CONTINUOUS  
FILAMENT NYLON 6.6

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ NYLBOND?

- Coats Nylbond Высокопрочный нейлон 6.6 обеспечивает исключительную прочность и долговечность.
- Качество мирового класса и превосходная износостойкость
- Уникальный химический состав и запатентованная технология нанесения покрытия позволяют получить прочную и эластичную нить, не расслаивающуюся и не меняющую цвет.
- Специально разработанная смазка обеспечивает высокую термостойкость и плавное прохождение через игльное ушко без разрывов, пропусков и пятен
- Регулируемые показатели растяжения обеспечивает хорошее формирование петель и плотные, прочные и сбалансированные швы
- Сертифицирован по 100 by Oeko-Tex® Class I

## ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Спортивная обувь
- Кожаная обувь
- Кожаные товары
- Обивка мебели
- Автомобильная промышленность
- Багаж и товары для путешествий
- Товары для активного отдыха и спортивное оборудование
- Защитная обувь
- Фильтрация
- Компьютерная контурная стежка



# Coats Nylbond



## АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

| Артикул | Этикеточный № (tkt) | Линейная плотность текс | Намотка | Разрывная нагрузка cN | Удлинение % Min - Max | Рекомендуемые толщины игл |
|---------|---------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| S666080 | 80                  | 35                      | 4,000 M | 2,160                 | 18 - 32               | 90 - 110                  |
| S657080 | 80                  | 35                      | 2,000 M | 2,160                 | 18 - 32               | 90 - 110                  |
| S669060 | 60                  | 45                      | 4,500 M | 3,130                 | 15 - 30               | 90 - 110                  |
| S658060 | 60                  | 45                      | 2,250 M | 3,130                 | 15 - 30               | 90 - 110                  |
| S663040 | 40                  | 70                      | 3,000 M | 4,700                 | 16 - 34               | 100 - 120                 |
| S654040 | 40                  | 70                      | 1,500 M | 4,700                 | 16 - 34               | 100 - 120                 |
| S658030 | 30                  | 105                     | 2,250 M | 6,100                 | 18 - 32               | 120 - 140                 |
| S654030 | 30                  | 105                     | 1,500 M | 6,100                 | 18 - 32               | 120 - 140                 |
| S663020 | 20                  | 135                     | 3,000 M | 9,220                 | 18 - 33               | 130 - 160                 |
| S654020 | 20                  | 135                     | 1,500 M | 9,220                 | 18 - 33               | 130 - 160                 |
| S657015 | 15                  | 180                     | 2,000 M | 13,020                | 17 - 29               | 130 - 160                 |
| S657013 | 13                  | 210                     | 2,000 M | 14,540                | 18 - 37               | 140 - 180                 |
| S622013 | 13                  | 210                     | 900 M   | 13,330                | 18 - 37               | 140 - 180                 |
| S654010 | 10                  | 270                     | 1,500 M | 18,170                | 18 - 38               | 160 - 200                 |
| S618010 | 10                  | 270                     | 750 M   | 18,170                | 18 - 38               | 160 - 200                 |
| S616008 | 8                   | 400                     | 600 M   | 23,090                | 17 - 33               | 180 - 230                 |

## ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

|                                             |                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Минеральные кислоты:                        | Разлагается сильными минеральными кислотами, но устойчив к слабым кислотам                                                              |  |
| Щелочи                                      | Практически не подвержен воздействию слабых щелочей, но менее устойчив к воздействию сильных щелочей, особенно при высоких температурах |  |
| Органические растворители                   | В целом не затронуты                                                                                                                    |  |
| Отбеливание                                 | Не влияет                                                                                                                               |  |
| Насекомые / микроорганизмы (плесень, гниль) | Не подвержен                                                                                                                            |  |
| Влажность                                   | Примерно 4.5%                                                                                                                           |  |

## УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

|                                     |              |           |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| Стойкость к стирке 60°C             | ISO 105-C10B | класса 4  |
| Водостойкость                       | ISO 105-E01  | класс 4   |
| Устойчивость к искусственному свету | ISO 105-B02  | класс 3/4 |

Эти классы стойкости представляют собой минимальные показатели, но на практике большинство оттенков превышают эти уровни.



# Coats Nylbond



## КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОДДЕРЖКА В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Конечная стоимость любого продукта также включает скрытые затраты, обусловленные применяемыми методами и инструментами. Наши специалисты точно знают, как снизить эти затраты, сэкономить время и повысить производительность.

Лично, онлайн или по телефону наши квалифицированные сотрудники решают проблемы, с которыми может столкнуться производство или компания, предлагая решения типичных производственных задач используя знания, накопленные за годы практического опыта.

## Контактная информация:

адрес: г. Электросталь, МО, ул. Западная Д. 1Б, ПОМЕЩ. 7 Т Моб:  
+7 985 970 46 72, +7 916 345 72 55,  
Тел: +7 495 970 46 72

E-mail: [info@proyrns.ru](mailto:info@proyrns.ru)

## ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СЕРИИ NYLBOND

В дополнение к ассортименту Nylbond у нас также есть выбор специализированных нитей Nylbond. Каждая из них обладает дополнительными преимуществами, характерными для конечного применения.

| Название        | Описание                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nylbond Protect | Обработана для придания готовой нити антимикробных / противогрибковых свойств. |

Специализированные продукты Nylbond, как правило, предлагаются в определенном диапазоне толщин и техническая информация в некоторых случаях будет отличаться от приведенной выше таблицы.



BONDED  
CONTINUOUS  
FILAMENT NYLON 6.6

